



Prüfbericht Eignungsprüfung

0/32 U9 gem. RVS 08.15.01

Auftraggeber: **WAKI Trans GmbH**
Leutascherstraße 690
A 6100 Seefeld

Labor-Nr. **ATZ/2024/01430**
Bericht-Nr. **ATZ/2024/02073**
Auftrag-Nr. **ATZ/2024/00112**

Bauvorhaben: **Diverse**

Bauteil:

Bodenart: **0/32 (U9)**

Witterung: **trocken**

Prüfstelle: **0/32 (U9)**

Lieferwerk: **Ankerschlag**

Prüfzeitraum: **29.07.2024 - 31.07.2024**

Probenehmer: **Nikolaus Steiner**


Eingangsdatum: **23.07.2024**

Entnahmestelle: **Aufschüttung**

Entnahmedatum: **23.07.2024 13:30**

Korngrößenverteilung 0/32 U9 Prüfnorm EN 933-1:01.2012

Siebdm [mm]	0,063	0,125	0,25	0,5	1,0	2,0	4,0	8,0	11,2	16,0	22,4	31,5	45,0	56,0	63,0
Durchg [M%] vor Proctor	11,2	12	14	18	24	36	50	69	78	88	96	99	100	100	100



Anmerkung:

Verteiler (ohne Titel):

Waki Trans
TPA Zirl

Untersuchungsergebnisse:

Eigenschaft	Prüfnorm / - verfahren	Ergebnis	Einheit	Kategorie	Anforderung gem. RVS 08.15.01
Korngruppe d/D	EN 933-1:01.2012	0/32			0/32
Kornzusammensetzung Anlieferungsz.	EN 933-1:01.2012	siehe Körnungslinie			G _A 75
Feinanteil Anlieferungszustand ¹⁾	ÖNORM B 4810:2013- 08-21	12	M%	f ₁₂	f _{NR}
Gebrochene Körner (c)	EN 933-5:11.2022	100	M%		C _{50/30}
Vollst. gerundete Körner (tr)	EN 933-5:11.2022	0	M%		C _{50/30}

¹⁾ bezogen auf das rechnerische Größtkorn

Beurteilung:

Die untersuchte Probe entspricht, hinsichtlich den durchgeführten Prüfungen, einem 0/32 (U9) gemäß der 08.15.01.

Unterschrift:



Nikolaus Steiner

Datum: 19.08.2024